

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90	100	120
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	70	80	90	100	120
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	-	84	96	108	119	143
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	±0.03	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	88.0	90.0	92.0	93.0	96.0
Colore a* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Colore b* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI T555	ml/min	±50	150	150	150	150	150
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±5	25	25	25	25	25
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 29/03/2017

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.