

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	85	99	106	110	114	130	151	180	210	238	262	298	357	393
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	95.5	96.0	96.0	97	97.5	-	-	-	-	-	-	
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	±30%	2.7	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 29/03/2017

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.