

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350	380
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	69	78	89	91	95	100	110	125	148	171	190	205	232	285	310
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	91.5	92.5	93.5	95.0	95.5	96.5	97.0	-	-	-	-	-	-	
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475	CIE	±3	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0	
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	69	71	71	72	72	72	73	74	74	74	74	74	74	74	
Rugosità parker	-	-	-	2.6	2.4	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	1400	1400	1300	1100	1000	1000	1000	850	600	550	500	400	350	250	
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 29/03/2017

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.