

CreatorVol

IT Carta Patinata Mat ad alto spessore

Proprietà			Unità	Tolleranza	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Grammatura	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Volume	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	93	104	117	123	140	147	156	182	210	236	265	297	327	392	394
Bianco R457 D65	ISO 2470-2		%	± 2	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Bianco CIE D65/10°	ISO 11475			± 3	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Opacità	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,5	94,5	95,0	96,0	96,5	97,5	98,0	-	-	-	-	-	-	-
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2	TAPPI UM-535	ml/min	≤1.2*std	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liscio Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	±30%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	90
Humidità relativa		TAPPI T502	%	± 10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.