

## NATURAL EXTRA WHITE

Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	60	70	80	90	100	120	140	170
Spessore	ISO 534	μm	78	93	102	114	125	150	175	216
Volume Specifico	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,3	1,33	1,27	1,26	1,25	1,25	1,25	1,27
Bianco ISO	ISO 2470	%	102	107	107	107	107	107	107	107
Opacità	ISO 2471	%	88	90	92	93	95	97	98	98

## NATURAL EXTRA WHITE V

Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80	90	100	120	140	170	190	250	300
Spessore	ISO 534	μm	103	114	123	146	168	200	221	285	342
Volume Specifico	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,27	1,25	1,24	1,20	1,20	1,17	1,17	1,17	1,15
Bianco ISO	ISO 2470	%	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Opacità	ISO 2471	%	91,5	93	94,5	96,5	98	>99	>99	>99	>99

\* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.